Development of Cavity Diagnostics System for ERL Superconducting Cavity

Hiroshi Sakai^{1,A)}, Kensei Umemori^{A)}, Takeshi Takahashi^{A)}, Takaaki Furuya^{A)},

Kenji Shinoe^{B)}, Atsushi Ishii^{B)}, Masaru Sawamura^{C)}, Toshiya Muto^{D)}

^{A)} KEK, High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 305-0801

^{B)} Institute for Solid State Physics, University of Tokyo

5-1-5 Kashiwanoha Kashiwa-shi, Chiba, Japan, 277-8581

^C) Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

2-4 Shirane Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken, 319-1195

^{D)} Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University

1-2-1 Mikamine, Taihaku-ku, Sendai, Miyagi, 982-0826

Abstract

We are developing the superconducting (SC) cavity for Energy Recovery Linac (ERL) in Japan[1]. In order to survey the electron emission and the heating spot of the cavity inner surface in detail, cavity diagnostics with the rotating mapping system was applied. Two types of sensors, one of which was the carbon resistor and the other was the Si PIN photo diode, were set to detect the temperature rise and electron emission. By rotating the sensor arrays around the cavity axis, a lot of information was obtained all over the cavity surface in detail. This paper reports the results of vertical tests by using this rotating mapping system with the single-cell & 9-cell Nb ERL cavity. We also report the research of the measurement system by using fiber scope on vertical test.

ERL超伝導加速空胴での空洞診断装置の開発

1. ERL空洞診断装置の開発に向けて

次世代光源を目指すエネルギー回収型リニアック(ERL)の超伝導主加速空洞は1.3GHzの周波数で $Q_0=1\times10^{10}$ 、15-20MV/mの加速勾配を目指しているが、100mAもの大電流運転のエネルギー回収を可能とするため、図1に示すように徹底したHOM対策を行った空洞形状になっている[2,3]。この空洞形状の可否を見極めるべく空洞測定と空洞診断装置の開発を行ってきた。



図1: ERL 主加速器用空洞の概要

空洞劣化を引き起こす原因は局所的な空洞内面 欠損などによるクエンチと空洞内面の小さな埃な どによるfield emissionによる劣化が主なもので ある。特にこれらによる発熱や放射線分布 (mapping)を測定することで空洞の劣化場所の特 定を行うことが重要である。そこで空洞の診断を 行うため、固定型mapping[4,5]とは異なり、回転 型のmappingシステムを構築した。炭素温度計と PIN diodeをある角度上に空洞外面に設置し、回転させることで、温度測定、放射線測定を行う。 固定型に比べ、センサー数の軽減と同時に回転角度の分解能で空洞分布の詳細測定が可能となる。 このような回転型のmapping装置はTESLA空洞にて、 温度mappingが行われたが[6]、我々の空洞は TESLA空洞に対し、同じ加速勾配で、iris部の電場が1.5倍と大きくなり、field emissionを誘起 しやすい空洞となっている。それ故、我々の空洞 では、詳細な放射線(X線)測定を行えることが重 要である。そこで、我々はまず、KEKにて行われ てきたL-bandのシングル空洞の測定装置[7]をも とに、詳細な放射線測定が行える新たな回転マッ ピング装置をERL用のシングル空洞測定用に製作 した。[8]





図2(左)はERLシングル空洞とその回転マッピ

¹ E-mail: sakai.hiroshi@kek.jp

ング測定装置である。13個の炭素温度計(図青 部)に加え、新たにPIN diode(図赤部)が一軸 上に設置され、それが空洞の回りを歯車を介し、 回るというものである。図2(右)はそのX線 mappingの測定結果である。20MV/mにfieldをkeep した際にfield emissionが多く発生している状況 でのデータであるが、PIN diodeの出力を空洞の 周囲の角度にplotしたところ、下のiris部分に急 峻なpeakや空洞内でのtraceが見られ。Q値劣化に 対して、この放射線測定値が上昇していくことが 判明した。このPIN diodeにて詳細な放射線測定 が可能であることがわかり、9セル用の回転マッ ピングシステムへの設計製作へと移行した。

2. ERL9セル空洞回転マッピング装置



図3: ERL 9セル空洞(左)、マッピング部(右)



図4:回転マッピング装置の詳細図。水色が PIN diode の配列。橙色がバネ付きの炭素温度計。

図3はERL9セル用の縦測定のsetupを示す。その詳細は図4に示す。3セル毎に1つのmapping 装置が歯車付きで配置されている。それが3つあ り、9セルのmappingを行うというものである。 セル毎に8つのPIN diode(HAMAMATSU, S5821-02)と各iris部にPIN diodeが1つの角度に合計82個 並んでおり、これらが、それぞれの歯車を介し、 各モーターを通じ、空洞の周りを1回転すること で9セル全てのX線のmappingを行う。炭素温度 計(Allen-Bradrey, 50Ω)は各セルの赤道部に90度 毎に4つ、合計36個設置されている。炭素温度計 は回転装置に固定されており、PIN diode同様、空 洞の周りを回転する。空洞との接触を保つため、 図4に示すように、パンタグラフタイプのリン青 銅のバネにより、炭素温度計と空洞が緊密にくっ ついたまま、回転する。このように3セル毎に分 けた理由は9セル空洞のkinkや全長の伸びに回転 マッピング装置の設置を柔軟に対応すること、ま た各モーター毎の炭素温度計の回転摩擦の軽減を 目的としており、2K低温下での回転動作を確実 にすることを意図している。それぞれのデータは AC noise削減のため、0.5sでデータ収集を行う。 炭素温度計は2K冷却中にSi温度計にて校正される。

3. ERL9セル空洞縦測定結果

図5が回転マッピング装置を設置してからの縦 測定の結果である[9]。回転マッピング装置は4 回目の測定以降に導入した。そのうち、6、8回 は真空リークで測定ができなかったため、第4、 5、7、9回の縦測定結果をパスバンド測定前後 の測定結果を含め、図5に掲載している。



図5: 縦測定結果(第4、5、7、9回)

第1-3回目の縦測定ではfield emissionが激し く第4回目の測定の前に50µmの電解研磨の表面 処理を行い、4回目の測定を行った。またその再 現性を見るために、昇温した後に表面処理は何も 行わず再度縦測定を実施したのが5回目の測定で ある。図5に見られるように4回目、5回目とも 10MV/mからO値の劣化が始まり、16-17MV/mが 最大加速勾配となっている。そのQ値の劣化に伴 い、radiationモニターの値が増えていることから field emissionが同2回の測定では起こったものと される。そこで回転マッピング装置を用いてX線 のmappingを行った。図6の左図が4回目縦測定 時の*π*-mode(加速モード)で加速勾配13.9MV/mの 時のX線マッピングの測定結果である。8-9irisに 330°(FWHM10°)の位置で急峻なX線のpeakが見 られると同時に1-6の各iris部で150°と中心とした 広範なX線分布が見られている。これ以外のパス

バンド測定では $8/9\pi$, $7/9\pi$, $6/9\pi$ -modeでも8-9 iris の330°に急峻なpeakが見られた。但し、このパ スバンドではその他の広範なX線分布は見られな かった。5回目の縦測定においても π -modeにて 全く同じ分布を再現したことから、この8-9iris部 がX線発生場所だと疑い、空洞を開け、内面検査 システムにて空洞内面の観察を行った[10]。



図6:4回目加速モードのX線マッピング測定結 果(左)。内面測定時の8-9iris部の突起(右)。

図6の右図が内面検査時の8-9irisの150°部での 測定結果である。高さ数10μmの幅数100μmの突 起が見られた。特にこの場所はX線マッピングで の330°のピークの対面でありなおかつ加速モー ドの広範な分布のピークの角度でもあり、この突 起がX線発生源の疑いが高く、次の縦測定前に局 所研磨にてこの突起を取り除いた。その結果第7 回目の結果では図5に見られるように25MV/mの 加速勾配まで空洞性能が改善した。特に20MV/m までは放射線が見られず、field emissionの改善が 顕著に見られた。図7に見られるように2cellの 180-240°の赤道部に炭素温度計による温度上昇 が25MV/mでのクエンチの際に見られ、内面欠損 による発熱が25MV/mの加速勾配を制限している ことがわかる。その他のセルの加速勾配の制限を 見るために、特に2セルにfieldが立たない6/9πmodeの測定を行い、36MV/mの勾配まで達するこ とがわかったが、その加速勾配にて突然、バース トが起こり、その後は π -modeでは10MV/mの加 速勾配までしか行かないようになった。





図8がパスバンド測定後の9MV/mの加速勾配 での π -modeでのX線マッピングの結果である。 バースト前には見られなかった多数のX線トレー スが見られており、バースト後に多数の小さなX 線発生に関与する微細粒子がまき散らされ、性能 劣化になったものと予測される。



図8:7回目加速モードのX線マッピング測定 結果。右図は各セルでの1次元トレース。

7回目測定後に再度内面検査を行った所、 25MV/mのクエンチ時に発熱が見られた2セル 200度付近にて、深さ10µm、幅200µm程度の ピットが見つかっており、これがバースト前の加 速勾配の空洞性能をリミットしていると予想され る。残念ながら、多数見られたX線マッピングで のトレースの候補となる角度には内面検査では はっきりとしたX線発生源は今回は確認されず、 微小な埃などを除去するため、そのまま再度表面 処理を行う事となった。処理後、図5に示される ように9回目の測定にて、25MV/mまで達成する ことが確認された。Field emissionは15MV/mから 発生したが、7回目とは異なり、X線の発生場所 3~4か所のみであることが判明した。特に図9 に示すように5セル110°から軸方向に9セル方 向にX線が広がる様子が見られ、5セル付近がX 線発生源ではないかと予想される。



図9:9回目加速モードのX線マッピング測定結 果。この図は iris 部を除いた図であり、セル内部の X線の様子を示している。

4. ファイバーによる空洞診断開発

ERLシングル空洞測定時には空洞発熱時に表面 の振る舞いやクライオスタット内の可視化を目的 として、ファイバーによる、クライオスタット内 の可視化システムを作成した。図10左図が測定 装置概念図であり、図10右図は空洞の真上を ファイバーを通じ、観察しているところである。 ファイバーは石英でできており、画素数は12000 画素のファイバー(黒田オプトニクス)である。こ のファイバーからライトガイドを通じて光を照射 することで、空洞天板の様子やクライオスタット 内のHe液面の変化などの詳細が観測され、2Kで もファイバーが問題なく動作することを確認した。 また4K測定時では空洞などの発熱によるHeの沸 騰の様子も観測された。今回はファイバー低温テ ストを兼ねた測定であり、上からのみの観測で あったが、今後回転マッピングシステムなどにこ のファイバーを備え付けておけば、空洞外面の発 熱などの詳細を沸騰の泡などの観測により同定で きることなど、様々な活用が期待されうると思わ れる。



図10:クライオスタット内可視化システム概念 図(左)。ファイバーによる2K条件下での空洞上部 の観測。空洞のインプットポートが見える(右)。

5. まとめ

ERL 空洞の開発を通じ、空洞診断システムの開 発を行ってきた。特に空洞からの詳細な放射線測 定を目的として製作された回転マッピング装置は、 我々の空洞性能評価を決める非常に強力な診断 ツールとなった。このような詳細な X 線マッピン グの測定は今まで前例がなく、今後 ERL 空洞の実 機空洞の開発とともに詳細なデータを蓄積し、計 算と実測の比較を行い、空洞の詳細な性能評価、 及び空洞劣化メカニズムの解明を行う予定である。 また、9セル用のファイバーによる可視化や、音 波センサーなどの様々な空洞診断装置の開発も時 間の許す限り、並列して行っていく予定である。

参考文献

- [1] S.Sakanaka et al., Proc. of IPAC2010, p2338
- [2]M. Sawamura *et al.*, Phys. Rev. ST Accel. Beams 13, 022003 (2010)
- [3] K.Umemori et al., Proc. of APAC2007, p. 570.
- [4] J.Knobloch et al. Rev. Sci. Instrum., 65:3521 (1995)
- [5] R.Roth et. al., Proc. of 5th SRF workshop, p599 (1991)
- [6] Q.S.Shu et al, Proc. of PAC95, p1639.
- [7]M.Ohara, "Development of L-band superconducting RF cavities and diagnostics" 修士論文 (1993)
- [8] H.Sakai et al., Proc. of EPAC2008, p907.
- [9] K.Umemori et al. Proc. of IPAC2010, p2956.
- [10] Y. Iwashita et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 11, 093501 (2008).